

Helsinki 14.11.2003

07 APR 2005

ETUOIKEUSTODISTUS
PRIORITY DOCUMENT

REC'D 05 DEC 2003

WIPO

PCT

Hakija
ApplicantMetso Paper, Inc.
HelsinkiPatenttihakemus nro
Patent application no

20021804

Tekemispäivä
Filing date

09.10.2002

Kansainvälinen luokka
International class

D21F

Keksinnön nimitys
Title of invention

"Menetelmä paperin tai kartongin valmistamiseksi ja menetelmän avulla valmistettu tuote"

**PRIORITY
DOCUMENT**
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

Täten todistetaan, että oheiset asiakirjat ovat tarkkoja jäljennöksiä Patentti- ja rekisterihallitukselle alkuaan annetuista selityksestä ja patenttivaatimuksista.

This is to certify that the annexed documents are true copies of the description and claims originally filed with the Finnish Patent Office.

Marketta Tehikoski
Apulaistarkastaja

Maksu 50 €
Fee 50 EUR

Maksu perustuu kauppa- ja teollisuusministeriön antamaan asetukseen 1027/2001 Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista muutoksineen.

The fee is based on the Decree with amendments of the Ministry of Trade and Industry No. 1027/2001 concerning the chargeable services of the National Board of Patents and Registration of Finland.

Osoite: Arkadiankatu 6 A Puhelin: 09 6939 500
P.O.Box 1160 Telephone: + 358 9 6939 500
FIN-00101 Helsinki, FINLAND

Telefax: 09 6939 5328
Telefax: + 358 9 6939 5328

BEST AVAILABLE COPY

Menetelmä paperin tai kartongin valmistamiseksi sekä menetelmän avulla valmistettu tuote

Tämän keksinnön kohteena on patenttivaatimuksen 1 johdannon mukainen menetelmä paperi- ja kartonkituotteiden valmistamiseksi, jossa menetelmässä valmistettavan rainan muokkautumista valmistusprosessin aikana tarkkaillaan ja raina pintaliimataan ainakin yhdeltä puoleltaan.

Keksinnön kohteena on myös menetelmän avulla valmistettu tuote.

Paperin valmistuksessa yhä tärkeämmiksi tekijöiksi ovat tulleet valmistettavan tuotteen sovittaminen tarkasti ostajan laatuvaatimuksiin ja tuotteen valmistukseen kuluvan energian ja raaka-aineiden minimointi. Erilaisia paperilaatuja valmistetaan hyvinkin erilaisiin käyttökohteisiin ja loppukäyttäjien vaatimukset poikkeavat huomattavasti toisistaan. Yksi esimerkki tämänkaltaisista tuotteista ovat kopiopaperit ja tulostinpaperit. Näille vaaditaan muun muassa alhaista pölyävyyttä ja riittävää jäykkyyttä, jotta ne kulkisivat hyvin laitteiden syöttöjärjestelmissä. Tietenkin paperin pintaominaisuuksien on oltava hyvät tulosteen laadun takaamiseksi. Nämä ominaisuudet saadaan aikaan käyttämällä neliöpainoltaan riittävän raskasta pohjapaperia joka on valmistettu laadukkaasta kuidusta ja lisäksi pintaliimattu. Näistä vaatimuksista johtuen kopiopaperin hinta nousee, koska raskas neliöpaino vaatii paljon kuitua ja pintaliimaseoksen

applikoinnissa rainaan siirtyvän veden haihduttaminen vaatii paljon energiaa.

Pintaliimauksen tarkoituksena on parantaa tuotteen kaikkia pintaominaisuuksia, mikä lisäksi liimaus lisää rainan sisäistä lujuutta. Koska liimauksen avulla parannetaan myös rainan sisäistä lujuutta, on liimaseoksessa oltava runsaasti vettä jotta seos tunkeutuisi syvälle rainaan. Tämä johtaa suureen kuivatustehon tarpeeseen, mitä lisää vielä se, että vettä on sitä vaikeampi poistaa rainasta mitä syvemmälle se siihen on tunkeutunut. Pintaliiman kuivattamiseen tarvitaan siis huomattava osa käytettävästä kuivatusenergiasta.

Tämän keksinnön tarkoituksena on saada aikaan menetelmä, jonka avulla voidaan valmistaa paperituotteita, joiden valmistukseen käytettävä raaka-aine- ja energiamäärä ovat pienemmät kuin nykyisillä tuotteilla, joilla on vastaavat ominaisuudet.

Keksintö perustuu siihen, että paperi tai kartonkikoneen puristinosan ja kuivainosan välinen nopeusero eli vetoero pidetään pienempänä kuin 3% ja pintaliimauksen käytetään liimaseosta, jossa liiman kuiva-aineiden osuus seoksessa on ainakin 15%.

Täsmällisemmin sanottuna keksinnön mukaiselle menetelmälle on tunnusomaista se, mitä on esitetty patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkkiosassa.

Keksinnön mukaiselle tuotteelle on puolestaan tunnusomaista se, mitä on esitetty patenttivaatimuksen 6 tunnusmerkiosassa.

Keksinnön avulla saavutetaan huomattavia etuja.

Kun puristinryhmän ja kuivaintelojen välinen vetoero pidetään pienempänä kuin 3%, valmistettavan tuotteen sisäinen lujuus (internal bond, Hyugen) murtotyö ja murtovenymä kasvavat sekä huokoisuus alenee. Tämä mahdollistaa sen, että pintaliimauksen avulla ei tarvitse enää lisätä tuotteen sisäistä lujuutta, vaan voidaan käyttää suurempia liiman kuiva-ainepitoisuuksia, jolloin liima jää rainan pintaan. Koska myös huokoskoko on pienempi, liiman imeytyminen on edelleen vähäisempää. Tämä ansiosta saadaan rakenne, jossa liimakerrokset ovat tuotteen pinnoilla ja pohjapaperi muodostaa välikerroksen komposiittirakenteen tapaan. Tuloksena on neliöpainoensa nähden jäykkä tuote. Tällainen tuote soveltuu hyvin kopiopaperiksi tai kartonkituotteena pakkauskartongiksi. Kun vetoero pidetään pienenä, vetolujuus pysy likimain ennallaan poikittaissuunnassa ja koneen suunnassa. Paperin pintaan nähden kohtisuorassa suunnassa (z-suunnassa) murtovenymä ja murtotyö kasvavat ja vetolujuus tässä suunnassa kasvaa.

Toisaalta myös neliömassan alentaminen kasvattaa sisäistä lujuutta 10 - 20%, joten alhaisempaa neliömassa käyttämällä voidaan käyttää korkeampaa liiman kuiva-ainepitoisuutta. Neliömassan ja puristinvedon välillä on yhteys siten, että

1 - 2% puristinvedolla neliömassan alentamisella on selvempi vaikutus sisäisen lujuuden kasvuun kuin noin 3% vetoerolla. Siten alhaisemman puristinvedon avulla mahdollinen tuotteen neliömassan pienentäminen vaikuttaa korostavasti alhaisemmalla vetoerolla saatuun etuun.

Edellä mainitut pohjapaperin lujuuteen liittyvät seikat, erityisesti pienempi huokoisuus johtuvat suurelta osin siitä, että pienemmällä vetoerolla pohjapaperin kuidut eroavat vähemmän toisistaan ja niiden muokkautuminen rainaan kohdistuvan venytyksen vähetessä on pienempi. Pienellä vetoerolla rainaa ei vahingoiteta venyttämällä.

Vetoeron pienentäminen on saavutettavista eduista huolimatta mahdollista ainoastaan; jos käytetään moderneja rainan ohjausmenetelmiä. Rainan nopeuserojen tarkoituksenaan on pitää raina koneen telojen pinnoilla, mikä suurilla nopeuksilla ja rainaa märkänä käsiteltäessä on vaatinut suurta kireyttä eli suurta vetoeroa. Pienemmän vetoeron mahdollistavat muun muassa aikaisempaa paremmin tuetut radan ohjaukset viirojen ja huopien avulla sekä korkeaan paikalliseen alipaineeseen perustuvat imulaatikot, joilla raina voidaan erottaa telojen pinnoilta.

Kun vetoeroa lasketaan, koneen suuntainen kimmomoduli laskee hiukan, mutta poikittaissuuntainen kimmomoduli pysyy ennallaan, mikä on tärkeää erityisesti kopiopaperia valmistettaessa, koska sillä juuri poikittaissuuntainen kimmomoduli on tärkeä paperin syötettävyyden kannalta.

Kun pintaliiman kuiva-ainepitoisuutta nostetaan, rainaan siirtyvä vesimäärä vähenee, mikä johtaa suoraan alhaisempaan kuivatustehon tarpeeseen. Tätä ilmiötä korostaa vielä se, että veden imeytyminen rainaan on vähäisempää. Pintaliimaseokseen voidaan lisätä muitakin lisäaineita, kuten kirkastetta tai pigmenttihiukkasia. Erityisesti kirkasteen avulla on saavutettu edullisia tuloksia. Koska pintaliima jää rainan pintaan, mahdollisesti käytettäviä lisäaineita tarvitaan vain vähän, koska niitä ei hukkaannu rainaan imeytyessään. Niinpä voidaankin käyttää aikaisempaa laajemmin myös kalliita lisäaineita. Yksi kirkasteen käytön erityispiirre on, että keksinnön mukaisella menetelmällä kirkasteen käyttö lisää tuotteen vaaleutta, vaikka perinteisesti kirkasteen on katsottu vaikuttavan haitallisesti vaaleuteen. Koska pintaliima muodostaa tiiviin erillisen kerroksen rainan pinnalle, keksinnön mukainen tuote soveltuu mustesuihkutulostukseen ja vastaaville tulostusmenetelmille, koska muste ei pääse imeytymään liikaa kuituihin ja kuitujen väleihin ja mustepisteiden sekä kuvioiden rajoista tulee tarkkoja.

Keksinnön mukaisella menetelmällä valmistettuja paperi- ja kartonkilaatuja ei yleensä kalanteroida tai päällystetä, mutta mitään estetään tuotteen tällaiselle jatkojalostamiselle ei kuitenkaan ole.

Seuraavassa keksintöä tarkastellaan esimerkin avulla. Esimerkin paperi soveltuu hyvin kopio- tai tulostinpaperiksi.

Kopiokonevalmistajien suositttelema kopiopaperin neliöpaino on nykyisin 80 g/m². Tällä pyritään takaamaan paperin riittävä jäykkyys koneiden syöttö- ja tulostinlaitteissa. Tyypillisesti tällaisen paperin pintaliimauksessa käytetään seosta, jonka kuiva-ainepitoisuus on noin 10% ja annostelumäärä esimerkiksi 10 g/m² paperin molemmin puolin märkinä filminä. Tällöin kuivan liiman kokonaispainoksi tulee 2 g/m², ja pohjapaperin neliöpainon on oltava 78 g/m².

Keksinnön mukaan paperin sisäinen lujuus varmistetaan pitämällä paperikoneen puristinryhmän ja kuivainryhmän välinen vetoero pienempänä kuin 3% ja edullisesti välillä 1 - 2%, jolloin tarvittava paperin sisäinen lujuus on hyvä. Jos pohjapaperin neliömassaa lasketaan alueelle 68 - 72 g/m², tuotteen jäykkyys alenee laskennallisesti 15 - 25%. Tämä ohuemmassa pohjapaperista johtuva jäykkyyden aleneminen kompensoidaan käyttämällä pintaliimaukseen seosta, jonka kuiva-ainepitoisuus liima-aineen kuiva-aineena on 25%, jolloin saavutetaan riittävä tuotteen jäykkyys ja vähintäänkin alhaisemmalla kuiva-ainepitoisuudella liimatun tuotteen pinnan laatuominaisuudet. Liiman kuiva-ainepitoisuutta määritettäessä tässä tarkoitetaan varsinaisten liiman aineosasten osuutta suhteessa seoksen sisältämään vesimäärään. Seoksen kokonaiskuiva-ainepitoisuus voi olla suurempikin esimerkiksi pigmenttilisäystä käytettäessä, mutta liima-aineiden osuus yhteenlasketusta liima-aine ja vesimäärästä ei saisi alittaa 15%, jotta liiallisesta tunkeumalta

kuitujen väliin välttyttäisiin. Edullisesti kuiva-ainepitoisuus on ainakin 20% ja edullisimmin 25%. Liiman kokonaisannostelumäärä kuivana kerroksena voi olla sama kuin alhaisempaa kuiva-ainepitoisuutta käytettäessä, mutta jos tuotteen neliöpainon on oltava määrätty, esimerkiksi edellä mainittu 80 g/m², liiman määrää voidaan lisätä. Tällöin 68 g/m² pohjapaperia käytettäessä 25% kuiva-ainepitoisuudella märkä filmiksi tulisi 24 g/m² paperin molemmin puolin, mikä on melko suuri annostelumäärä, joten tällöin olisi edullista käyttää vielä suurempaa kuiva-ainepitoisuutta.

Keksinnön avulla on mahdollista optimoida käytettävien raaka-aineiden kulutusta ja erityisesti tuotteen jäykkyyttä. Tuotteen pintaan jäävän liimakerroksen ansiosta sen vaikutus jäykkyyteen on suuri, joten liimamäärällä voidaan muunnella tuotteen jäykkyyttä pohjapaperin paksuuden muuttamista helpommin. Koska pintaliimaa ei tarvita pohjapaperin sisäisen lujuuden nostamiseen, sen ominaisuudet voidaan käyttää täysin paperin pintaominaisuuksien ja jäykkyyden kasvattamiseen.

Keksintö soveltuu erityisen hyvin kopiopaperin ja mustesuihkutulostuspaperin valmistamiseen, mutta sitä voidaan hyödyntää muissakin tuotteissa, joissa vaaditaan hyvää jäykkyyttä neliöpainoon nähden, jopa pakkaus-kartongeissa. Periaatteessa on mahdollista, että raina pintaliimataan vain toiselta puoleltaan, mikäli tällaiselle tuotteelle on tarvetta. Pintaliimassa voi toki olla muutakin nestettä kuin vettä, jolloin liima-aineiden osuus

lasketaan suhteena kokonaisnestemäärään.

Keksinnän mukaisessa tuotteessa liiman on oltava tuotteen pintakerroksessa ja tunkeuman kuitujen väliin on oltava pieni. Niinpä liiman kokonaismäärästä ainakin 80% ja edullisesti 90% on oltava kuitukerroksen päällä.

Patenttivaatimukset:

1. Menetelmä paperin tai kartongin valmistamiseksi, jossa menetelmässä:

- valmistetaan pohjaraina,
- kuivataan pohjarainaa paperikoneen puristinosalla,
- kuivataan pohjarainaa edelleen paperikoneen kuivainosalla,
- asetetaan pohjarainan nopeudelle puristinosan ja kuivainosan välille nopeusero, eli vetoero, ja
- pintaliimataan ainakin rainan yksi pinta,

tunnettu siitä, että

- asetetaan vetoeroksi korkeintaan 3%, ja
- käytetään pintaliimaseosta, jossa liima-aineiden osuus liima-aineiden ja nesteen kokonaismäärästä on ainakin 15%.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että käytetään pintaliimaseosta, jossa liima-aineiden osuus liima-aineiden ja nesteen kokonaismäärästä on ainakin 20%, edullisesti 25%.

3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että asetetaan vetoeroksi 1 - 2%.

4. Jonkin edellä olevan patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että lisätään liimaseokseen kirkastetta.

5. Jonkin edellä olevan patenttivaatimuksen mukainen mene-

telmä, tunnettu siitä, että pintaliimataan rainan molemmat pinnat.

6. Paperi- tai kartonkituote, joka käsittää kuitukerroksen ja ainakin yhden pintaliimatun puolen, tunnettu siitä, että ainakin 80% ja edullisesti 90% pintaliimasta on kuitukerroksen päällä.

7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen tuote, tunnettu siitä, että pintaliima sisältää kirkastetta.

8. Patenttivaatimuksen 6 tai 7 mukainen tuote, tunnettu siitä, että rainan molemmat on pintaliimattu.

9. Patenttivaatimuksen 7 mukainen tuote, tunnettu siitä, että tuote on kopiopaperi.

10. Patenttivaatimuksen 7 mukainen tuote, tunnettu siitä, että tuote on mustesuihkutulostepaperi.

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.